

EN 1279-5
Eristyslaselementti käytettäväksi rakentamisessa

Lasirakenne	Arctic Glass™ 2K 4Sel - Pb25EG EI60 30.4							
Väliolistat mm	6 Ar	8 Ar	10 Ar	12 Ar	15 Ar	16 Ar	18 Ar	20 Ar
Palonkestävyys	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60	EI60
Paloon reagointi	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Luodinsuojasus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Räjähdyksensuojasus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Murronsuojasus	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Iskunkestävyys (EN 12600)	NPD/1B1	NPD/1B1	NPD/1B1	NPD/1B1	NPD/1B1	NPD/1B1	NPD/1B1	NPD/1B1
Suojasus äkillisiä lämpötilanmuutoksia vastaan K	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys mm	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Suora ilmaaneneristys dB	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Lämpötekniset ominaisuudet W/(m²K)	1.9	1.6	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
Valonläpäisy ja heijastus	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %	69 %
Aurinkoenergian läpäisy ja heijastus	52 %	53 %	53 %	54 %	54 %	54 %	54 %	54 %